PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-016484

(43) Date of publication of application: 18.01.2000

(51)Int.Cl.

B65D 85/72

A61J 1/10

Seeding To The Seeding Annual Control of C

(21)Application number: 11-043962

(71)Applicant: MOTOBAYASHI HIROSHI

rengua agua la se<mark>rberan gregara agua la rengua ser adap</mark>ante **dena**ren, la adapan habararan da da aran da da aran da

(22)Date of filing:

22.02.1999

(72)Inventor: MOTOBAYASHI HIROSHI

(30)Priority

Priority number: 10135956

Priority date: 30.04.1998

Priority country: JP

(54) PLASTIC CONTAINER RECEIVING CARBONIC ACID INGREDIENT AND MANUFACTURE **THEREOF**

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED. To improve preservability of solution and also discharge the solution without air substitution by forming an internal wall face of a plastic container for receiving solution containing carbonic acid ingredients of an alkali-proof resin and preparing the solution to be received to have a specific pH value and a total carbonic acid ingredient concentration within a specific range. SOLUTION: The plastic container for receiving solution containing carbonic acid ingredients for food or medical use has its internal wall face formed of an alkali-proof resin, preferably a polyolefin based resin. The solution to be received in this container is prepared so that pH is 7.79 or higher and its total carbonic acid ingredient concentration is in a range of 0.1 to 5.00 mol/L. The solution is prepared under regulations that when the total carbonic acid ingredient concentration [C] and pH of the solution (index of hydrogen ion concentration [H+]) satisfy log[C]≤log(3.83 × 10−4.K1/[H+] when 7.79≤pH<8.95 and $log[C] \le log(3.83 \times 10-4.K1/[H+]+log(1+K2/[H+])$ when $8.95 \le pH \le 10.22$.

(19)日本国特新庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-16484

(P2000-16484A)

(43)公開日 平成12年1月18日(2000.1.18)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

B65D 85/72

A61J 1/10

B65D 85/72

A61J 1/00

331A

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 11 頁)

(21)出願番号

特願平11-43962

(22)出顧日

平成11年2月22日(1999.2.22)

(31)優先権主張番号 特顯平10-135956

(32)優先日

平成10年4月30日(1998.4.30)

(33)優先権主張国

日本(JP)

(71)出願人 597046258

本林 博志

東京都新宿区矢来町52番地

(72)発明者 本林 博志


東京都新宿区矢来町52番地

(54) 【発明の名称】 炭酸成分溶液を収容したプラスチック容器及びその製造方法

(57)【要約】

【目的】容器壁が柔軟で容器内の溶液がエア置換なしに 排出可能で、ある程度の非定型性を有した容器内が加圧 状態にならず、少なくとも3年以上炭酸成分が安定に維 持されるように炭酸成分溶液を収容したプラスチック容 器及びその製造方法を提供。

【解決手段】炭酸成分を含む溶液を収容したプラスチッ ク容器において、上記容器壁は、内壁面が耐アルカリ性 樹脂から形成され、上記炭酸成分溶液はPHが7.79 以上で、その総炭酸成分濃度[C]が0.01~5.00m o]/Lの範囲にあり、且つ該総炭酸成分濃度[C]と該溶 液のPH (水素イオン濃度[H+]指数) が7. 79≤PH <8. 95ときはlog[C]≦Log (3.83×10 ⁴・K1/[H +]) であり、8.95≦PH≦10.22のときはlog $[C] \leq \log (3.83 \times 10^{-4} \cdot K1/[H+]) + \log (1+K2/[H+])$ +1) である規制を有することを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】炭酸成分を含む溶液を収容したプラスチッ ク容器において、

上記容器壁は、内壁面が耐アルカリ性樹脂から形成さ れ、上記炭酸成分溶液はPHが7.79以上で、その総 炭酸成分濃度[C]が0.01~5.00mo7/Lの範囲に あり、且つ該総炭酸成分濃度[C]と該溶液のPH(水素 イオン濃度[H+]指数)が7.79≦PH<8.95とき はlog[C]≦Log (3.83×10⁻⁴・K1/[H+])であり、8. 95≦PH≦10. 22のときはlog[C]≦log(3.83×1 10 0^{- 4} · K1/[H+]) + log(1 +K2/[H+]) である規制を有 することを特徴とする炭酸成分溶液を収容したプラスチ ック容器(但し、[H+]は溶液中の水素イオン濃度mol/ L、K1は炭酸の第一解離定数: 4.3×10-7、K2は 炭酸の第二解離定数:5,6×10-11である。)。 【請求項2】上記炭酸成分溶液はPHが8.79以上 で、上記総炭酸成分濃度[C]と該溶液の水素イオン濃度 [H+]とは上記溶液のPHが8. 79≦PH<8. 95と きはlog[C]≦Log (3.83×10⁻⁵・K1/[H+]) であり、 8.95≦PH≤10.5のときはlog[C]≦log(3.83× 20 製造方法に関するものである。 10×10⁻⁶・K1/[H+]) + log(1+K2/[H+])である規 制を有するととを特徴とする請求項1記載の容器。

【請求項3】上記請求項1又は2記載の容器において、 上記溶液の上記総炭酸成分濃度[C]は上記濃度範囲で上 記PHの規制を受けると共に、上記容器壁の炭酸ガス透 過度[V]が0~10000m1/m² atm (温度:25°C) の範囲であり、該透過度[V]が16, 3 m]/m² atm (温 度:25°C)以上にあっては、該溶液のPHが7.79 ≦PH<8.95のとき[V]≦2.6×10⁻¹/[H+] であり、8.95≦PH≦10.9のとき、[V]≦ $(2.6 \times 10^{-7} [H+]+1.4 \times 10^{-17})/[H+]$ 2の規制を受けることを特徴とする容器。

【請求項4】炭酸成分を含む溶液を収容した透明で柔軟 な医療用プラスチック容器の製造方法において、上記容 器の内壁面を耐アルカリ性樹脂で形成し、

上記収容する炭酸成分溶液を該溶液のPHを8.61以 上とすると共に、該溶液の総炭酸成分濃度[C]を0.0 2~5.00mol/Lの範囲になるように調整し、且 つ、酸溶液のPHが8. 61≦PH<8. 95とき、該 炭酸成分濃度[C]と該水素イオン濃度[H+]とはlog[C]≦L 40 og (11.5×10⁻⁵・K1/[H+]) の関係に調整し、8.9 5 ≤ P H ≤ 1 0 . 3 9 のときは log[C] ≤ log (11.5×10 - 5 ・K1/[H+]) + log(1 +K2/[H+])の関係に調整し、 また、上記容器壁の炭酸ガス透過度[V]を0~1000 00m1/m²atmの範囲とし、該透過度[V]が16.3m1/m² atm以上にあっては、該溶液のPHが8. 61≦PH< 8. 95のとき[V]≦2.6×10⁻⁷ /[H+]とし、8. 95 ≦PH≦10、9のとき、[V]≦(2.6×10⁻¹ [H+]+1. 4×10-17) / [H+]2 とすることを特徴とする炭酸成 分溶液を収容したプラスチック容器の製造方法。

【請求項5】上記容器を包装袋で二重包装し、該包装袋 の炭酸ガス透過度[V]を680m1/m²atm (温度25℃) 以下とすることを特徴とする請求項4記載の容器の製造 方法。

【請求項6】上記容器壁をポリオレフィン系樹脂とし、 上記容器の使用に際して連通可能な室を二室以上に区分 して形成し、少なくとも一の室に上記炭酸成分を含む溶 液を収容し、該一の室の該溶液の総炭酸成分濃度[C]を 0. 03 (mol/L)を上回ると共に、該溶液のPHが8. 8を上回り、また他の室に上記炭酸成分溶液を混合した ときの該混合液のPH値を下げる酸性溶液を収容させる ととを特徴とする請求項4又は5記載の容器の製造方

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、炭酸成分を含む溶液を 収容したプラスチック容器及びその製造方法に関するも のであり、より詳細には、炭酸成分をブラスチック容器 に長期間安定に収容保存することができる容器及びその

[0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】食品用 又は医療用で炭酸成分を含む溶液を容器に収容する場 合、その容器は一般に缶又はガラス瓶である。これら に、透明な柔軟性或いは可撓性容器が用いられることは ない。これは、炭酸ガスが容器内に発生すると可撓性容 器は容易に膨張変形したり、また通常の樹脂容器では容 器壁から炭酸ガスが容易に透過するからである。従来、 炭酸成分溶液を収容した樹脂容器は提案されている。か かる樹脂容器は容器壁が異なる樹脂で多層形成され、中 間層にアルミニウム箔層、ポリ塩化ビニリデン層、エチ 設けられたものである。かかる層により容器壁は少なく とも炭酸ガス透過度が0.1ml/day·m²·atm(温 度: 25°C) 以下までに維持することができる。このよう な樹脂容器は炭酸ガスが加圧状態で容器内に存在する、 いわゆる炭酸清涼飲料用容器である。

【0003】しかし、とのような容器では容器内が加圧 状態で炭酸成分溶液が収容され、容器壁の可撓性或いは 柔軟性が失われ、また開栓後、炭酸成分の一部が直ぐに 抜けてしまう。とのため、炭酸成分の正確な量が使用前 まで厳密に保持されず、これが医療用容器等の適用に際 しての不都合となっている。特に、医療用容器やその他 の特殊食品容器にあっては、棚期間が少なくとも3年間 おいたとき、使用時の容器内の炭酸成分が10%を上回 る変動を起とすのは望ましくない。従って、容器内に炭 酸ガス圧が生じるととは好ましくない。

【0004】最近、医療用容器に樹脂容器が用いられて いる。樹脂容器には種々の汎用熱可塑性樹脂が用いられ 50 る。中でもポリオレフィン系樹脂は容器の内容液に悪影 響を与えないので頻用されている。ポリオレフィン系樹脂はアルカリ性、及び酸性に耐性があることも知られている。これらの樹脂容器は通常、壁厚みが 100μ m~ 2000μ mを限度として用いている。しかしながら、このような樹脂容器に単純に炭酸成分を含む溶液を内溶液とした場合、その樹脂壁の炭酸ガス透過度は100ml/day· m^2 ·atm(温度:25°C)を上回るため、保存中に溶液中の炭酸成分が樹脂壁をガスとして透過して喪失する。例えば、表面積が $1m^2$ の樹脂容器の炭酸ガス医が10ml/day· m^2 ·atm(温度:25°C)であり、樹脂容器内の炭酸成分によって生じる炭酸ガス圧が10ml/gとすると、炭酸ガスの10ml/day· m^2 ·atm(温度:35°C)であり、樹脂容器内の炭酸成分によって生じる炭酸ガス圧が10ml/day· m^2 ·atm(温度:35°C)であり、樹脂容器内の炭酸成分によって生じる炭酸ガス圧が10ml/day· m^2 ·atm(温度:35°C)であり、樹脂容器内の炭酸成分によって生じる炭酸ガス圧が10ml/day· m^2 ·atm(温度:35°C)が表別には10ml/day· m^2 ·atm(温度:25°C)であり、樹脂容器内の炭酸ガスの目の喪失量となる。これは、炭酸ガスの

モル量に換算すると65mmolとなる。

【0005】医療用容器にあっては扁平なバックが主で あり、1リットルのバックの通常の表面積は0.1m2 である。また、炭酸成分溶液の濃度は通常20mmo1/L 以上、好ましくは30mmo1/L以上の保存濃度で使用さ れる。医療用容器内の炭酸ガス圧がもし10mmHqとす ると、3年間後には、6.5 mmolの炭酸成分が喪失す る。とのため、上記濃度の溶液中の炭酸成分は保存期間 中に10%を上回る喪失となる。もし、炭酸ガスの喪失 量を2mmo1以下とするためには、容器内の炭酸ガス圧が 3mmHg以下でなければならない。今後、炭酸ガス透過 度の小さい樹脂容器が出たとしても、上記範囲を上回る 炭酸ガス分圧を生じることは医療用上、好ましくない。 また、容器壁の炭酸ガス透過度が2000ml/day・m ² · atm (温度: 25°C) 程度の場合には、次のような問 題が生じる。容器内の溶液がアルカリ性である場合であ って、容器内の炭酸ガズ圧が殆どゼロとなっている場合 がある。即ち、容器外の大気中の炭酸ガス濃度は0.0 3%であり、これを炭酸ガス分圧に換算すると、0.2 28 mmHgとなる。このため、外部から炭酸ガスが容器 内に吸収され、炭酸成分濃度のバランスを変えてしま う。例えば、上記容器の形態(表面積が0.1m²)に あっては、3年間で容器内に約3 mmolの炭酸成分を吸収 することとなる不都合が生じる。従って、本発明は、容 器壁が柔軟で容器内の溶液がエア置換なしに排出可能 で、ある程度の非定型性を有した容器内が加圧状態にな らず、少なくとも3年以上炭酸成分が安定に維持される ように炭酸成分溶液を収容したプラスチック容器及びそ の製造方法を提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、炭酸成分を含 ビレン、ポリ塩化ビニル、トランスポリイソプレン等 む溶液を収容したプラスチック容器において、上記容器 壁は、内壁面が耐アルカリ性樹脂から形成され、上記炭 耐アルカリ性樹脂としては上述のポリオレフィン系樹 酸成分溶液はPHが7.79以上で、その総炭酸成分濃 脂、それらの共重合体及びそれらの混合樹脂等である。度[C]が0.01~5.00mol/Lの範囲にあり、且つ 50 【0009】上記炭酸成分溶液はその総炭酸成分濃度

該総炭酸成分濃度[c]と該溶液のPH(水素イオン濃度[H+]指数)が7.79≦PH<8.95ときはlog[c]≦Log(3.83×10⁻⁴・K1/[H+])であり、8.95≦PH≤10.22のときはlog[c]≦log(3.83×10⁻⁴・K1/[H+])+log(1+K2/[H+])である規制を有することを特徴とする炭酸成分溶液を収容したプラスチック容器を提供するものである。但し、[H+]は溶液中の水素イオン濃度mol/L、K1は炭酸の第一解離定数:4.3×10⁻⁷、K2は炭酸の第二解離定数:5.8×10⁻¹である。

[0007] 本発明は炭酸成分を含む溶液を収容したプ ラスチック容器及びその製造方法である。炭酸成分溶液 は炭酸、重炭酸塩或いは炭酸塩を水溶液等に溶解したも のである。具体的には炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カ リウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等を溶解した溶 液である。プラスチック容器は、容器壁の内層が耐アル カリ性樹脂層から形成される。容器はハードボトルでも ソフトバックでも良いが、医療用容器の場合は、特にそ の容器壁が透明性且つ柔軟性を必要とする。柔軟性壁は 20 接むことにより容器内の容積が容易に変化し、エア置換 なしに内部溶液の排出が可能であれば良い。また医療用 の容器壁は内容物の確認できる程度に透明性を有する。 容器内での成分状態を確認する上で必要となる場合があ るからである。上記容器はインフレーションフィルム等 のチューブ、シート及びフィルムから成形したもの、射 出成形、又はブロー成形したものである。容器の樹脂素 材としてはポリオレフィン系樹脂、塩化ビニル、塩化ビ ニリデン系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリビニルアル コール系樹脂、ポリアクリルニトリル系樹脂、ポリアク リル酸系樹脂、ポリアミド系樹脂等の汎用樹脂である。 また容器壁は単層又は多層で形成されていても良い。し かし、容器内の成分と接触する最内層は、ヒートシール 可能な接着層であり、また内容物に影響を与えない、ま た溶出物が生じない樹脂層であることが望ましい。この ような樹脂としては、ポリオレフィン系樹脂が望まし く、例えば、低、中、高 - 密度ポリエチレン、ポリプロ ピレン等の低級オレフィン樹脂等が挙げられる。

【0008】上記容器壁は内壁層が耐アルカリ性樹脂層からなる。耐アルカリ性樹脂層が内層であれば、炭酸成分を含む溶液を強アルカリ性とすることができ、炭酸成分中からの炭酸ガスの放出を抑えることができ、容器内が炭酸ガスの発生によって加圧状態になることがない。このような耐アルカリ性樹脂としては、ネオプレン樹脂、ナイロン86、ボリエチレン、ボリフロロエチレン、ボリメタクリル酸メチル、ボリスチレン、ボリプロビレン、ボリ塩化ビニル、トランスポリイソプレン等を挙げることができる。特に、可撓性容器として、或いは耐アルカリ性樹脂としては上述のボリオレフィン系樹脂、それらの共重合体及びそれらの混合樹脂等である。

[C]が0.01~5.00 mol/Lの範囲にある。医療用容 器の場合は0.02mol/L以上の範囲が望ましい。上記 総炭酸成分濃度[C]mol/Lとは、溶液中の炭酸濃度「H2 CO。」(尚、溶存炭酸ガス[CO2]を含む。)、重 炭酸イオン濃度 [HCO。]、及び炭酸イオン濃度 [CO22-]の総和の1リットル中のモル量である。 具体的な初期の総炭酸成分濃度[C]は溶液に炭酸ナトリ ウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素カ リウム等の炭酸塩、重炭酸塩等を正確に秤量して添加す ることにより求めることができる。上記範囲を下回る濃 10 度の炭酸成分溶液では食品或いは医療用に使用でき場合 が殆どなく、上記範囲を上回る濃度の炭酸成分溶液では 食品或いは医療用に使用することが難しい。

【0010】上記総炭酸成分濃度[C]と該溶液の水素イ

5

オン濃度[H+]とは上記溶液のPHが7.79≦PH< 8. 95 とき log[C] ≤ Log (3. 83×10 - 4 · K1/ [H+]) であり、8.95≦PH<11.5のときはlog $[C] \leq \log (3.83 \times 10^{-4} \cdot \text{K1/[H+]}) + \log (1 + \text{K})$ 2/[H+]) であり、11.5 ≤ PHのとき、log[C] ≦ log (3.83×10⁻⁴・K1・K2/[H+]²)の規制を有す る。本発明に係る上記容器に収容される炭酸成分濃度は 該溶液の水素イオン濃度によって規制を受ける。これ は、炭酸成分濃度の増加及びPHの減少に従って、容器 内の炭酸ガス分圧が増加し、かかる炭酸ガス分圧を減少 させる必要があるからである。そして、容器内の炭酸ガ ス分圧を10mmHa以下とするには上記規制を受ける。 【0011】炭酸成分を含む溶液中において、収容溶液 の総炭酸成分濃度[C]と容器内の炭酸ガス分圧[C 〇』] との関係を直接求めることは困難である。また、 収容溶液中の炭酸 [H2CO3]と液に溶解している溶 存炭酸ガスとを区別して測定することは困難である。し かし、溶液中の炭酸と容器内の炭酸ガスにあって、任意 の温度で炭酸ガス分圧 [CO2] atmと溶液中の炭酸 [HaCOa] mol/Lは一定の相関関係が見られるとさ れている。例えば、温度25℃では[CO₂]・0.0 29=[H₂CO₃]であり、温度37度では、[CO 2]・0.023=[H2CO3]である。従って、炭 酸成分溶液を含む容器内の炭酸ガス分圧は温度25℃の 常温で [CO₂] (atm) =炭酸 [H₂CO₃] (mol/ L) /0.029=34 [H2 CO3] となる。一方、上記溶 液中の炭酸濃度[H。CO。]は収容溶液の炭酸成分濃 度[C]及び水素イオン濃度で表すことができる。

【0012】本発明に係る容器及び製造方法において、 かかる容器内の炭酸ガス分圧 [CO2]は1.32×1 0- a atm以下、特化、1.32×10- a atm以下、即 ち、10.0mmHg以下、特に1.0mmHg以下である ことが望ましい。かかる範囲以下であれば、容器内の炭 酸ガス分圧と容器外の炭酸ガス分圧との平衡を維持しよ うとするためのエア侵入が少なく容器の膨張が抑えられ る。更に、棚期間、3年間での炭酸ガス成分の喪失も十 50 CO。] = [H+]・[C]/K1・・・式3となる。

分に抑えられる。 【0013】先ず本発明に係る容器における溶液中の総 炭酸成分濃度[C]と上記炭酸濃度[H2CO]とは水 素イオン濃度[H+]と密接に関係する。例えば、総炭酸成 分濃度[C]は[C]= [H2 CO] + [HCO] -]+[C O a 2 -] で表され、溶液中の炭酸濃度 [H 2 C 〇。]、重炭酸イオン濃度[HC〇。]、及び炭酸イ オン濃度[CO。2-]は炭酸の第一解離定数K1、第二 解離定数K2によって関係付けられる。K1= [H+]・ [HC O₃ -]/[H₂ CO₃]、及びK2=[H+]・[CO₃ ² -]/[HCO_s -] である。 [0014] CCC, [H2 CO] / [HCO]] =20となる割合の炭酸成分溶液のPHは第1解離定数 より、PHが5.07である。即ち、K1=[H+]・(1/ 20) よりそのPHを求めることができる。ここで、 [H₂CO₃] > 20 [HCO₃] であれば、炭酸成 分溶液中には主に [H2CO]]のみが存在し、総炭酸 成分濃度[C]は[C]= [H2 COs]+[HCOs]+ [CO₃²] ≒ [H₂CO₃]で、炭酸濃度 [H₂C O₃]の1/20を下回る値の[HCO₃]を切り捨 てて無視できる。このため、PHが5.07未満では [H₂CO₃]=[C]···式1となる。 【0015】次に、炭酸濃度[H2CO。]と重炭酸イ オン濃度 [HCO。] とが [H2CO。] / [HCO 。 -] = 1/20となる割合の炭酸成分溶液のPHは第 1解離定数より、PH=7.66である。即ち、K1=[H +]・20より求めることができる。ここで、5.07≦ PH<7.66であれば、上記炭酸成分溶液中では主に [H₂CO₃]と[HCO₃]とが存在し、総炭酸成 分濃度量[C]は[C]= [H₂ CO₃]+[HCO₃ -]+ [CO₃²] = [H₂CO₃] + [HCO₃]重炭酸イオン濃度 [HCO] 01/20以下になら ない値の[H2CO]は無視できない。とのため、上 記PH範囲内では、第1解離定数よりK1=[H+]・([C] - [H₂CO₃])/[H₂CO₃]となり、整理する と、[H₂ CO₃] = [C]・[H+]/(K1+[H+])・・・式 2となる。次に、重炭酸イオン濃度[HCO。] と炭 酸イオン濃度 [CO。²⁻] とが [HCO。⁻]/[C O。2-] = 20となる上記炭酸成分溶液のPHは、第 2解離定数により、PH=8.95である。即ち、K2= [H+]·(1/20)から求めることができる。ここで、 7. 66≦PH<8. 95であれば、上記炭酸成分溶液 中には主に[HCO。]が存在し、総炭酸成分濃度 [C][C]= $[H_2 CO_3]$ + $[HCO_3]$ + $[CO_3]$ ² -] ≒ [HCO。 -]で、重炭酸イオン濃度 [HCO a -]の1/20を上回らない値の[H2COs]及び [CO。2 -]は切り捨るととができる。とのため、上 記PH範囲内の炭酸成分溶液では、第1解離定数より、

 $K_1 = [H_+] \cdot [HCO_3^-] / [H_2 CO_3] \tau, [H_2]$

【0016】次に、重炭酸イオン濃度[HCO。] と 炭酸イオン濃度 [CO_s²] とが [HCO_s]/ [CO, 2 -] = 1/20となる上記炭酸成分溶液のP Hは第2解離定数により、PH=11.5である。即 ち、K2=[H+]・20から求めることができる。ここで、 8. 95 ≤ PH < 11. 5 であれば、上記炭酸成分溶液 中には主に [HCO, -] と [CO, 2 -] とが存在 し、総炭酸成分濃度[C]は[C]= [H2CO3]+[HC $O_3^-] + [CO_3^2^-] = [HCO_3^-] + [CO_3^-]$ ²] で、炭酸イオン濃度 [CO。 ²] の1/20以 下の値にならない [HCO。] は無視できない。との ため、上記PH範囲内では、第1及び第2解離定数より $[H_2 CO_8] = [H+] \cdot [C]/K1(1+K2/[H+]) \cdot \cdot \cdot 式$ 4となる。次に、炭酸成分溶液中のPHが11.5≦P Hであれば、上記炭酸成分溶液中には主に[C O,2 -] が存在し、総炭酸成分濃度[C]は[C]= [H2 CO_3] + [HCO₃ $\overline{}$] + [CO₃ $\overline{}$ $\overline{}$] \rightleftharpoons [CO₃ ²⁻]で、炭酸イオン濃度 [CO₃²⁻]の1/20を 上回らない値の [HCO。] は切り捨ることができ る。とのため、上記PH範囲内では、第1及び第2解離 20 定数より [H₂CO₃] = [H+]² · [C]/K1・K2・・式5 となる。

[0017]以上の結果式1~5から溶液中の炭酸[H₂CO₃]と総炭酸成分[C]との関係が求められる。図1は上記炭酸成分溶液中の総炭酸成分濃度[C]が0.01mo1/Lと5mo1/Lのときの、PH値とlog[H₂CO₃]との関係を図示したものである。とこで、上述したように容器内の炭酸ガス分圧[CO₂]は、1.32×10⁻² atm (10mmH_g)以下でなければならない。特に、1.32×10⁻³ atm (1mmH_g)以下であると30とが望ましい。即ち、常温において溶液中の炭酸は[H₂CO₃]=1.32×10⁻² (atm)×0.029=3.83×10⁻⁴ mo1/L以下、特に3.83×10⁻⁵ mo1/L以下であるととが望ましい。

【0018】図1に示す如く炭酸濃度 [H₂ CO₃] が3.83×10⁻¹ mol/以下のときは、炭酸成分溶液のPH値は、その濃度[C]が0.01~5.0 mol/Lの範囲で7.79~10.22の範囲で規制を受ける。また炭酸濃度 [H₂ CO₃] が3.83×10⁻⁵ mol/以下であるとき、炭酸成分溶液のPH値は、その濃度[C]が0.01~5.0 mol/Lの範囲で8.79~10.84の範囲で制限を受ける。

【0019】図2は、炭酸濃度 $[H_2 CO_s]$ (又は容器内の炭酸ガス分圧 [P]mmHq) を一定にし、即ち、 $[H_2 CO_s] = 3.83 \times 10^{-4}$ mol/L (10mmHq)、及び $[H_2 CO_s] = 3.83 \times 10^{-5}$ mol/L (1mmHq) のとき、PHの変化に対する総炭酸成分濃度 [C]の制限関係を示した線図である。上記炭酸成分溶液のPHが7.79 \leq PH < 8.95 のとき、上述の式3より |C|0 \leq Log $(3.83 \times 10^{-4} \cdot K1/[H+])$ であり、

8.95≦PH≦11.5のときは上述の式4より10g [C]≦10g(3.83×10⁻⁴・KL/[H+])+10g(1+K2/[H+])の関係を有することが分かる。従って、図2 に示す斜線領域は、本発明に係る上記炭酸成分溶液が存在する総炭酸成分濃度[C]とPH値との関係を示すものである。但し、総炭酸成分濃度[C]m01/Lは5.0 mo1/L以下であるため、それ以上の濃度の規制を示しても意味がない。このため、容器内の炭酸成分溶液は、その経炭酸成分濃度[C]に応じてPH値が7.79~10.22 の範囲で規制を受ける。従って、上述の式1及び式5の関係は無関係となる。また、図2に示す網線領域は、容器内の炭酸ガス分圧[CO¹](mmHg)が1mmHg以下の場合における、本発明に係る上記炭酸成分溶液が存在する炭酸成分濃度[C]とPH値との関係の更に好ましい

【0020】本発明に係る炭酸成分溶液を収容したプラスチック容器は、収容溶液は任意の上記総炭酸成分濃度 [C]においてPH値が規制範囲内に限られることがわかる。との場合、溶液中の炭酸濃度、即ち、溶液中の炭酸 ガス分圧が一定範囲(10mmHq又は1mmHq)以下に維持されるため、保存中にその可撓性の容器壁が膨張するおそれがない。また容器内が従来のように加圧することもなく、容器壁は柔軟性を維持する。また、従来のようにアルミニウム箔を用いた不透明な非ガス透過性壁からなる容器を用いる必要もない。そして、使用に際して排出口などから炭酸成分溶液を取り出す際に炭酸ガスが噴出せず、炭酸成分溶液の炭酸成分濃度が一定に保たれる。また、保存中に加圧が生じないことから、容器壁の可撓性が保存中に十分に維持される。

ものを示すものである。

30 【0021】本発明に係る請求項3記載の炭酸成分溶液を収容したプラスチック容器は、上記請求項1又は2記載の容器において、上記溶液の上記総炭酸成分濃度[C]は上記濃度範囲で上記PHの規制を受けると共に、上記容器壁の炭酸ガス透過度[V]が0~10000(ml/m²atm)の範囲であり、該透過度[V]が16.3(ml/m²atm)以上にあっては、該溶液のPHが7.79≦PH<8.95のとき[V]≦2.6×10⁻⁷/[H+]であり、8.95≦PH≦10.9のとき、[V]≦(2.6×10⁻⁷[H+]+1.4×10⁻¹⁷)/[H+]²の規制を受け40ることを特徴とする

【0022】通常、容器内から炭酸ガスが外界に3年間で喪失する喪失量[W](mol)は、容器内の炭酸ガス分圧[CO'](atm)と、容器壁の炭酸ガス透過度[V](ml/m'atm:温度25℃)と容器壁の表面積[S](m')との関係で、以下に表すことができる。喪失量[W](mol)=365×3×[CO'](atm)×[S](m')×[V](ml/m'atm)×(1/22400)であり、喪失量[W](mol)=4.9×10-2×[CO'][S][V]である。

【0023】通常、柔軟なバックは扁平容器で収容量に 50 比較して表面積を多く取る。1 L容器の体積はV=10 $\times50\times2$ cm³ 等のように、1 Lの扁平容器では容器厚みが2 cm程度とすることができる。このため、1 L容器の容器壁の表面積[S](m²)は10 cm $\times50$ cm $\times2$ 倍= 0.1 m $\times0.5$ m $\times2$ = 0.1 m 2 を目安とする場合がある。そとで、上記式に表面積[S](m²)=0.1 を代入すると、喪失量[W](mo1)= $4.9\times10^{-3}\times$ [CO2][V]となる。

【0024】次に、容器内の炭酸ガス分圧【CO²】 (a tm) と容器内の溶液中の炭酸 [H²CO³] (mo1)とは上述したように、一定の関係を有する。即ち、炭酸ガス 10分圧 [CO²] (atm) = 34・[H²CO³] (mo1/L)である。従って、喪失量[W](mo1)と容器内の炭酸 [H²CO³] (mo1/L)との関係は、上記関係を代入すると、喪失量[W](mo1) = 0.17×[V] [H²CO²] (mo1)となる。

【0025】一方、炭酸 [H²CO³] (mol/L)と水素 イオン濃度 [H+]とは次に関係を有する。

(1)PH5.07(8.5×10⁻⁶)まで 溶液中の炭酸 [H²CO⁸] (mol/L)=溶液中の総炭酸 成分濃度[C](mol/L)

(2) $PH5.07\sim7.66(2.2\times10^{-8})$ のとき 炭酸 $[H^2CO^3] = [C][H+]/(K1+[H+])$

(3)PH7. 66~8. 95 (1. 1×10⁻⁹) のとき 炭酸 [H² CO³] = [C][H+]/K1

(4)PH8. 95~11. 5 (3. 2×10⁻¹¹) のとき 炭酸 [H² CO³] = [C][H+] / K1(1+K2/[H+])

(5)PH11. 5~のとき

炭酸 [H²CO³] = [C][H+]²/K1K2

【0026】上記結果から炭酸ガス透過度[V](m1/m² at m)と喪失量[W](m01)を水素イオン濃度[H+]及び総炭酸成分濃度[C]で示すと以下のようにないる。

(1)PH5.07までは、喪失量[W] (mo1)=0.17× [V] [C] (mo1)であり、[V]= [W]/0.17×[C]である。 (2)PH5.07~7.66のときは、喪失量[W] (mo1)=0.17×[V] [C] [H+]/(K1+[H+])であり、[V]= [W] (K1+[H+])/0.17×[C] [H+]である。

(3)PH7. 66~8. 95のときは、喪失量[W](mo1) = 0. $17 \times [V][C][H+]/KI$ であり、[V]=[W]KI/0. $17 \times [C][H+]$ である。

(4) $PH8.95\sim11.5$ のときは、喪失量[W] (mol) = 0.17×[V][C][H+]/K1(1+K2/[H+])であり、[V]=[W](K1[H+]+K1K2)/0.17×[C][H+]²である。

(5)PH11.5~以上では、喪失量[W](mo1)=0.1 7×[V][C][H+]²/K1K2であり、[V]=[W]K1K2/0.1 7×[C][H+]²である。

【0027】 喪失量 [W] (mo1)は3年間の保存期間中、溶液中の経炭酸成分[C] (mo1)の1/10以下となることが望ましい。従って、喪失量 [W] (mo1) = (1/10) [C] (mo1)を代入すると、(1) P H 5.07までは、[V]≦(1/10) [C]/0.17[C]=0.59である。

(2) P H 5. 0 7 ~ 7. 6 6 のとき、[V] \leq (1/10) [C] (K1+[H+])/0. 1 7 [C] [H+] = (K1+[H+])/1. 7 [H+] = 0. 5 9 + 2. 6 × 10 $^{-7}$ /[H+] となる。
(3) P H 7. 6 6 ~ 8. 9 5 のとき、[V] \leq (1/10) [C] K1 / 0.17[C] [H+] = k1/1.7[H+] = 2. 6 × 10 $^{-7}$ /[H+]

(4)PH8. 95~11.5のとき、[V]≦(1/10)[C]K1 (1+K2/[H+])/0.17[C][H+]=(2.6×10-7[H+]+1.4×10 - 1 7)/[H+]²

【0028】(5)PH11.5以上では、[V]≦(1/10) [C]K1K2/0.17[C][H+]²=(1/10)K1K2/1.7[H+]²=1.4 ×10⁻¹⁷/[H+]²となる。以上の関係を図3に示した。

【0029】上記溶液の総炭酸成分濃度[C](mol/L)が 0.01~5mol/Lにおいては、請求項1記載の容器中の溶液の関係より、本発明に係る容器においてPH7.79以上の溶液しか存在しない。また、炭酸ガス透過度[V]が10000ml/m² atm (温度25℃)を上回る容器壁は樹脂容器としての機械的強度を十分に持たないので、これも実質的存在しない。従って、本発明に係る容器壁の炭酸ガス透過度[V](ml/m² atm)は、図3に示すように上記容器内の上記溶液のPH7.79以上、PH10.9までの間で規制を受け、且つ炭酸ガス透過度[V]が16.3ml/m² atm以上において図3の斜線の領域を満たす関係にあれば、溶液中の炭酸ガスの10%を上回る過大な喪失を回避することができる。

[0030]次に、本発明の請求項4記載の容器の製造 方法は、炭酸成分を含む溶液を収容した透明で柔軟な医 療用プラスチック容器の製造方法において、上記容器の 内壁面を耐アルカリ性樹脂で形成し、上記収容する炭酸 成分溶液を該溶液のPHを8. 61以上とすると共に、 該溶液の総炭酸成分濃度[C]を0.02~5.00mol/ Lの範囲になるように調整し、且つ、該溶液のPHが 8. 61≦PH<8. 95とき、該炭酸成分濃度[C]と 該水素イオン濃度[H+]とはlog[C]≦Log(11.5×10⁻⁵ ·K1/[H+]) の関係に調整し、該溶液のPHが8.95 ≦PH≦10.39のときはlog[C]≦log(11.5×10 - 6 ・K1/[H+]) + log(1 +K2/[H+])の関係に調整し、 また、上記容器壁の炭酸ガス透過度[V]を0~1000 40 00m1/m² atmの範囲とし、該透過度[V]が16.3m1/m² atm以上にあっては、8.61≤PH<8.95のとき $M \le 2.6 \times 10^{-7} / [H+] \ge 0$, 8. $9.5 \le P.H \le 1.0$. 9のとき、[V]≤ (2.6×10⁻⁷ [H+]+1.4×10⁻¹⁷) /[H+]² とすることを特徴とする炭酸成分溶液を収容し たプラスチック容器の製造方法を提供することにより、 好ましい樹脂製の炭酸成分溶液を収容した容器を提供で きるようにしたものである。

[0031]上記医療用容器に炭酸成分を収容する場合 には、その総炭酸成分濃度[C]は0.02mol/以上、特 50 に、二室に分けて混合する複室容器の場合は0.03mo

1/Lを上回ることが望ましい。更に、溶液1 L 当たりの 炭酸ガスとしての喪失量[W]を2mmo]に抑えるには、容 器内の炭酸ガス分圧[CO²]を3mmHg以下とすること が望ましい。このため、収容される上記炭酸成分溶液は PH8. 61以上に規制されることにより、容器内の膨 張も炭酸ガスの喪失も防止することができ、医療用容器 は3年間の保存期間後も安全に使用することができる。 【0032】また、医療用容器の場合、容器壁が透明性 を有していなければならない。医療用容器の素材とし て、耐アルカリ性の樹脂はポリオレフィン系樹脂であ る。ポリオレフィン系樹脂で、炭酸ガス透過度[V]の低 い樹脂としては直鎖状低密度ポリエチレンや高密度ポリ エチレン等を揚げることができる。これらの樹脂で容器 壁を500μm以上の厚みで用いることにより炭酸ガス 透過度[V]を16.3 m]/m² atm以下に抑えるととができ る。しかし、かかる厚みで上記樹脂を用いると医療用容 器としての透明性に欠ける問題がある。このため、透明 で柔軟なポリオレフィン系樹脂の医療用容器は通常、容 器壁の透過度[V]が100m1/m atm (温度:25°C)以上 である。従って、上記容器壁の炭酸ガス透過度[V]を上 記収容溶液のPHによって関係付ける調整を行うことに よって、医療用容器は、容器内からの3年間の炭酸ガス の喪失量を溶液中の炭酸成分の10%以下に抑えるとと ができる。尚、容器壁の炭酸ガス透過度[V]とは、容器 が二重包装などがされる場合は、外包装と内包装との炭 酸ガス透過度「V」を合わせたものとなる。従って、こと でいう容器壁の透過度「VI(mI/m² atm)は実質的な透過度

【0033】本発明の請求項5記載の医療用容器の製造 方法は、請求項4記載の製造方法において、上記容器を 30 包装袋で二重包装し、該包装袋の炭酸ガス透過度 Mを 680m1/m²atm (温度25°C) 以下とすることを特徴と

【0034】通常、大気中の炭酸ガス濃度は0.03% であり、その分圧は3×10- * atm、即ち、2.28 ×10⁻¹ mmHgである。上記式に代入すると、上記容 器壁から3年間に透過する炭酸ガス透過量は(₩)= 3. 3×10⁻²×透過度[V]m1となる。CCで、容 器壁の炭酸ガス透過度 [V] の680 m 1 / day· m²・ atm (温度: 25℃)を代入すると、炭酸ガス侵入量 (W) は22. 4m]となり、1mmo]に相当する。

【0035】上記容器内の炭酸成分溶液のPHを過剰な アルカリ性とすれば、容器内の炭酸ガス分圧は、ゼロに 近づき、外界の炭酸ガス分圧の方が高くなる場合があ る。この場合、容器壁の炭酸ガス透過度[V]が680m]/ m² atm (温度: 25°C)以上、特に、1000m1/m² atm (温度:25℃)以上であれば、炭酸ガス侵入量が更に 多くなるととがわかる。とのため、上記容器を炭酸ガス 透過度[V]が680m1/m² atm (温度:25°C)以下の包装

界から侵入してくる炭酸ガスの過剰な吸収を防止すると

【0036】本発明に係る請求項6記載の容器の製造方 法は、請求項4又は5記載の容器の製造方法にあって、 上記容器壁をポリオレフィン系樹脂とし、上記容器の使 用に際して連通可能な室を二室以上に区分して形成し、 少なくとも一の室に上記炭酸成分を含む溶液を収容し、 該一の室の該溶液の総炭酸成分濃度[C]を0.03 (mo1/ L)を上回ると共に、該溶液のPHが8.8を上回り、ま 10 た他の室に上記炭酸成分溶液を混合したときの該混合液 のPH値を下げる酸性溶液を収容させることを特徴とす

【0037】上記容器壁の内壁をポリオレフィン系樹脂 とする。ポリオレフィン系樹脂は耐アルカリ性及び耐酸 性を十分に有している。また、医療用容器であれば、内 容溶液に影響を与えることが殆どない。上記医療用容器 においては、使用に際して連通可能な二室以上に区分し て複室容器に形成する。医療用の輸液剤には、アミノ酸 と糖とを含むものがある。しかし、アミノ酸と糖とを一 20 赭にした混合溶液を容器に収容すれば、高圧蒸気滅菌処 理中や保存中に変質を起とす場合がある。とのため、輸 液容器には容器内を二室に分け、アミノ酸溶液と糖溶液 とを別々の室に入れたものがある。本発明に係る容器 は、このような複数室を有する容器であって、炭酸成分 を含む溶液とその混合液のPH値を下げる酸性溶液を別 々に収容したものである。

【0038】上記一室の炭酸成分溶液の総炭酸成分濃度 [C]は0. 03mo1/Lを上回るものであり、好ましくは 0.04 mo1/以上である。輸液剤として溶液中の総炭 酸成分濃度は約20 mmol/L以上必要とされる。しかし、 使用時は、一室と他の室の成分が混合されるため、使用 に際して一室の炭酸成分溶液は実質的に希釈されるため である。また、3年間の容器内の炭酸成分の喪失を防止 するためには容器内の炭酸ガス分圧が3mmHgであると とが望ましい。とのため、上記一室中の炭酸成分溶液の PHは8. 8を上回るものとされる。 このように収容し た容器であれば、輸液剤で問題となっているクロール、 乳酸、及び酢酸添加によるアシドーシスを解消すること ができる。人間の体液には本来、重炭酸イオンを含む 40 が、本発明に係る容器はかかる重炭酸イオンを含む輸液 剤を提供することができる。しかも、3年間保存して使 用時まで、重炭酸濃度を正確に維持して提供することが

【0039】上記室は容器を隔離壁などを形成して2以 上の室に区分しても良く、また容器と容器とを連結して 一つの容器としてその連結容器を上記室としても良い。 上記室同士は連通可能に形成されている。連通可能と は、室と室との隔離壁に連通手段が設けられたもの、容 器壁の内壁同士を剥離可能な接着シールして使用時に剥 袋で容器を覆うととにより、容器中の溶液において、外 50 離させて室と室とを連通されたもの等である。連通手段

としては、一端が閉鎖された管を室と室との間に設け て、使用時に閉鎖端を容器の外側から破壊して管で室と 室とを連通させるもの、或いは外側から重なる容器壁を クリップして置くものなどがある。

13

【0040】PH値を下げるとは、医療用容器であれ は、使用時にPH6~8付近で使用されることから、か かるPHになるように酸性溶液を炭酸成分を含む溶液と 別々に収容することである。かかる酸性溶液のPH値は 3. 5以下、特に3. 1以下でであることが望ましい。 弱酸である酢酸、乳酸などを使用した場合では上記範囲 10 を上回るPHの酸性溶液では混合溶液のPHを下げる効 果を十分に発揮しない。なお、酸性溶液などには糖類、 その他の電解質などを適宜含ませることができる。これ により、使用時に炭酸成分を含む最適な輸液、透析液等 を提供することができる。

[0041]

【実施例】以下、本発明に係る炭酸成分溶液を収容した プラスチック容器及びその製造方法の好ましい実施例を 添付図面を参照しながら詳述する。図1は本発明に係る 炭酸成分溶液を収容したプラスチック容器内に収容され 20 る炭酸成分溶液中の水素イオン濃度[H+]と炭酸濃度[H 2 ○○3] との関係線図である。図2は本発明に係る炭 酸成分溶液を収容したプラスチック容器内に収容される 炭酸成分溶液の水素イオン濃度 [H+]と炭酸成分濃度 log [C]との関係線図である。図3は本発明に係る炭酸成分 溶液を収容したプラスチック容器内に収容される炭酸成 分溶液のPHに対する炭酸ガス透過度1og [V]の関係線 図である。図4は本発明に係る炭酸成分溶液を収容した プラスチック容器の構造を示す平面図である。図5は図 4に示す容器壁の拡大断面図である。図6は図4の変形 30 例を示す炭酸成分溶液を収容したプラスチック容器の構 造を示す平面図である。

【0042】本実施例に係る炭酸成分溶液を収容した容 器1は、炭酸成分を含む溶液2を収容したプラスチック 容器である。上記容器壁3は、上記炭酸成分溶液2はP Hが7. 79以上で、その総炭酸成分濃度[C]が0.0 1~5.00mo7/Lの範囲にあり、少なくとも内層3 Aが耐アルカリ性樹脂層から形成され、上記総炭酸成分 濃度[C]と該溶液の水素イオン濃度[H+]とは上記溶液2 のPHが7. 79≦PH≦8. 95ときTog[C]≦Log $(3.83 \times 10^{-4} \cdot \text{K1/[H+]})$ vab $(8.95 \le$ PH≤10.22のときはlog[C]≤log(3.83×1 0-4・K1/[H+]) + log (1+K2/[H+])の関係を有す る。但し、[H+]は溶液2中の水素イオン濃度mol/L、K1 は炭酸の第一解離定数、K2は炭酸の第二解離定数であ

【0043】本実施例に係る容器1を更に詳しく説明す ると、図4に示す如く容器1は筒状の折り径が130m mのインフレーションシートを600mmの長さに裁断 成形されている。容器壁3であるシートは共押出しのイ ンフレーションシートであり、内層3Aが直鎖状低密度 ポリエチレン及びポリプロピレンを2:1で混合した混 合樹脂であり、外層 3 Bは直鎖状低密度ポリエチレンか らなる。内層3Αは50μmの厚みがあり、外層3Bは 350μmの厚みがある。シートは可撓性があり、その 炭酸ガス透過度 [V] は、254m1/day・m² - atm (温度:25℃)である。そして、容器1の表面積は約 0. 12m2であり、容器1内には1Lの炭酸成分溶液 2が液密に充填される。尚、容器1には液の排出口10 が取付られている。

【0044】上記容器1内の炭酸成分溶液2を以下の濃 度に調整して各サンプルとし、その経時変化を室温25 ℃で調べった。実験は、容器1内の1カ月後の膨らみ と、その炭酸成分濃度をフェノールフタレイン及びメチ ルオレンジによる炭酸成分の測定を行った。尚、各サン ブルの設定上の炭酸成分溶液2の炭酸濃度、炭酸成分濃 度、PH、及び透過度の関係を図1乃至3に三角マーク で示した。重炭酸ナトリウムを正確に秤量して容器1内 の炭酸成分溶液2の濃度[C]を0.01mo1/Lに調整 すると共にPHをO. 1Nの水酸化ナトリウム溶液によ り、炭酸成分溶液2のPH値を9.37に調整する。か かるサンブルを10個製造し、サンブル名称をE1とし

【0045】重炭酸ナトリウムを正確に秤量して容器1 内の炭酸成分溶液2の濃度[C]を0.05m01/Lに調 整すると共にPHをO、1Nの水酸化ナトリウム溶液に より、炭酸成分溶液2のPH値を9.95に調整する。 かかるサンブルを10個製造し、サンブル名称をE2と した。重炭酸ナトリウムを正確に秤量して容器1内の炭 酸成分溶液2の濃度[C]を0.1mol/Lに調整すると 共にPHを0.1Nの水酸化ナトリウム溶液により、炭 酸成分溶液2のPH値を10.17に調整する。かかる サンブルを10個製造し、サンブル名称を13とした。 重炭酸ナトリウムを正確に秤量して容器1内の炭酸成分 溶液2の濃度[C]を0.5mol/Lに調整すると共にP Hを0. 1 Nの水酸化ナトリウム溶液により、炭酸成分 溶液2のPH値を10.61に調整する。かかるサンプ ルを10個製造し、サンブル名称をE4とした。重炭酸 40 ナトリウムを正確に秤量して容器1内の炭酸成分溶液2 の濃度[C]を1. 0mol/Lに調整すると共にPHを 0.1Nの水酸化ナトリウム溶液により、炭酸成分溶液 2のPH値を10.78に調整する。かかるサンブルを 10個製造し、サンプル名称をE5とした。

【0046】上記E1乃至E5のサンプルは図1乃至3 に見られるように、全て本発明に係る容器における炭酸 成分溶液に該当する斜線領域内にある。また、1カ月後 の経時変化では、E1乃至E5の全てのサンブルに膨張 などが見られなかった。また、それぞれの1カ月後の炭 し、裁断端縁4A、4Bを熱溶着シールすることにより 50 酸成分濃度[C]を調べた結果、各E1乃至E5までの1

0個のサンプルはそれぞれの初期値に対してE1を除い て±3%以内に収まった。また、E1乃至E5の炭酸成 分濃度[C]の平均値は、E1が0.011mo1/Lで、 E2が0.049mol/Lで、E3が0.102mol /Lで、E4が0.492mol/Lで、E5が0.991 mol/Lである。

【0047】次に、図6に従って本発明に係るプラスチ ック医療用容器の製造方法の別の実施例を説明する。図 6に示す炭酸成分溶液を収容したブラスチック容器5 層は厚み350μmの低密度ポリエチレンからなり容器 壁の炭酸ガス透過度[V]は2400m1/m²atm (温度25 ℃)である。) で形成する。容器5が容器1と異なる点 はほぼ中央に外側からの剥離が可能なビールシール条部 6形成し、容器5を室7Aと室7Bに区分している。シ ール条部6は内壁同士が液密に接着シールされて形成さ れ、シール条部6の剥離強度は、一の室7B内の圧が 0.01~0.03 Kgf/cm² の昇圧で剥離する強 度である。尚、容器5の裁断端部4A、4Bのシール部 は剥離不能な固着シール部であり、温度170℃のヒー トシール条件でシールする。また、ピールシール条部6 は温度140℃のヒートシール条件でシールする。

【0048】上記室7Aに炭酸成分溶液8が密封充填さ れる。炭酸成分溶液8は以下の如く製造される。先ず、 水酸化ナトリウム溶液を0.1mo1/Lの濃度で1L製 造し、かかる水酸化ナトリウム溶液40m1を蒸留水2 50m1に入れこれを基液とする。次に、炭酸水素ナト リウム8. 40g(0.1mol)をかかる基液に入れ る。従って、炭酸水素ナトリウムを添加したときに出来 る限り炭酸ガスの発生を抑えることができる。次に、P 30 H値を測定しながら、0.1mol/L水酸化ナトリウム 溶液を10ml入れて基液のPH値を10.1とする。 かかる基液に蒸留水を足して1000m1としてこれを 300mlとって炭酸成分溶液8として、最終的にPH 値を測定してPH9. 98のアルカリ溶液とする。

【0049】上記室7Bには酸性の電解質溶液9が入れ られる。上記電解質溶液9は糖などを含む輸液剤等の成 分である。糖質は、主にブドウ糖が用いられるが、ブド ウ糖の他には、フルクトース、キシリトース、ソルビト 宜電解質が含有され、電解質としては、ナトリウム、カ リウム、クロール、カルシウム、マグネシウム等が挙げ られる。また、必要により、亜鉛、リン、鉄、銅等の微 量金属類、及びクエン酸、グルコン酸、酢酸(アセテー ト類)、乳酸(ラクテート類)等の有機酸も添加され る。とれらの電解質及び有機酸は、塩酸塩、乳酸塩、酢 酸塩、硫酸塩、リン酸塩、グルコン酸塩、グリセロリン 酸塩として用いられる。

【0050】上記電解質溶液9は室7Bに700m1収 容され、溶液中のナトリウムは0~320、特に40~ 50 し、また、少なくとも3年以上炭酸成分が安定に維持さ

16

160mmolの範囲濃度で電解質溶液9に用いられ る。但し、必要量は炭酸成分溶液8の炭酸水素ナトリウ ム及び水酸化ナトリウムで使用されるナトリウム塩を差 し引いた量を添加する。カリウムは0~160、特に2 0~140mmolの範囲濃度で用いられる。クロール は0~320、特に40~160mmolの範囲濃度で 電解質溶液9に用いられる。カルシウムは0~40、特 に8~30mmolの範囲濃度で電解質溶液9に用いら れる。マグネシウムは0~50、特に12~40mmo は、図4及び5で示した容器1と同様な材質(但し、外 10 1の範囲濃度で用いられる。燐酸酸、亜鉛等のその他の ものが適宜加えられる。本実施例では 乳酸が7mmo 1加えられ、電解質溶液9はPH3.10のPH値とな る。上記炭酸成分溶液8及び電解質溶液9は温度110 *Cの高圧蒸気滅菌処理が行われる。

> 【0051】とのように構成された本実施例の炭酸成分 溶液を収容したプラスチック容器5にあっては、室温で 1カ月後の総炭酸成分溶液8中の炭酸成分量100 mmo] /Lは初期値に対して2%以下の減少量である。また、室 7 Bを外側から押圧してシール条部6を剥離して開放し たときの混合溶液のPH値は7、22である。そして、 重炭酸イオン濃度は乳酸等の影響により、23.1mE q/Lに収まる。また、上記容器5を包装袋で密封包装 し、これを温度40℃の環境で6ヶ月間おいた後、その 炭酸成分溶液8の炭酸成分量を調べる。包装袋は延伸ボ リプロピレンにシリカを蒸着させて、包装壁の炭酸ガス 透過度[V]が10 ml/ml atm (温度25°C)以下のものが用 いられる。との結果、10個の包装サンプル容器中の混 合後の溶液のPHは7.2±0.1となる。

【0052】従って、本実施例に係る炭酸成分溶液を収 容したプラスチック容器5は人体に適宜な炭酸成分を有 する輸液剤を提供するととができ、また長期の棚期間の 安定性も期待できる。上記実施例では、容器5に輸液剤 を収容したが、透析液や洗浄液、或いは食品溶液などを 収容することができる。尚、上記実施例では、樹脂シー トから成形したが、本発明ではブロー成形物、射出成形 物等の公知の成形物を適宜使用することができる。

[0053]

【発明の効果】以上説明したように本発明は、炭酸成分 を含む溶液を収容したプラスチック容器において、上記 ース等も用いられる。電解質溶液9には、糖質の他に適 40 容器壁は内壁面が耐アルカリ性樹脂から形成され、上記 炭酸成分溶液はPHが7.79以上で、その総炭酸成分 濃度[C]が0.01~5.00mo]/Lの範囲にあり、且 つ該総炭酸成分濃度[C]と該溶液のPH(水素イオン濃 度[H+]指数)が7.79≦PH<8.95ときlog[C]≦ $Log(3.83\times10^{-4} \cdot K1/[H+])$ であり、8.95≦PH ≦10.22のときはlog[C]≦log(3.83×10⁻⁴・K1/ [H+]) + log(1+K2/[H+]) である規制を有するので、 容器内が加圧状態にならず、容器壁が柔軟で容器内の溶 液がエア置換なしに排出可能である程度の非定型性を有

れる。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は本発明に係る炭酸成分溶液を収容したプラスチック容器内に収容される炭酸成分溶液中の水素イオン濃度[H+]と炭酸濃度Tog[H²CO³]との関係線図である。

17

【図2】図2は本発明に係る炭酸成分溶液を収容したプラスチック容器内に収容される炭酸成分溶液の水素イオン濃度[H+]と炭酸成分濃度log[C]との関係線図である。

[図3] 図3は本発明に係る炭酸成分溶液を収容したブ 10 3 ラスチック容器内に収容される炭酸成分濃度Toq[C]と炭*

*酸ガス透過度log[V]の関係線図である。

【図4】図4は本発明に係る炭酸成分溶液を収容したプラスチック容器の構造を示す平面図である。

【図5】図5は図4に示す容器壁の拡大断面図である。

【図6】図6は図4の変形例を示す炭酸成分溶液を収容 したプラスチック容器の構造を示す平面図である。


【符号の説明】


· 容器

炭酸成分溶液


容器壁

【図1】






【図2】



【図3】



.